



## WPC-Imprägnier-Öl

Lahusti baasil õli terrassidele ja aedadele ja teistele WPC, Resysta ja bambusest ehitusdetailidele.




| Värvitoon | Saadavus            |              |              |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|
|           | Tarnitavad pakendid | 672          | 200          |
|           | Pakendi kaal        | 6 x 0,75 l   | 2 x 2,5 l    |
|           | Pakendi tüüp        | Plekist anum | Plekist anum |
|           | Pakendi kood        | 01           | 03           |
|           | Artikli number      |              |              |
| värvitu   | 2087                | ■            | ■            |
| pruun     | 2088                | ■            | ■            |
| hall      | 2089                | ■            | ■            |

Kulu Ca. 50 ml/m<sup>2</sup> töökäigu kohta.



### Kasutusala



- Sise- ja välistingimustes.
- Piiratud mõõtmetega puitdetailidele nagu näiteks: luugid, vooder, aiamajad.
- Mitte mahtuhooldvatele puitdetailidele nagu näiteks: aiad, sõrestikud, katuste alumised osad, puidust välisvooderdised.
- Terrassidele, aedadele, aiamaööblile ja teistele ehitusdetailide elementidele.
- Puit-plast liitmaterjalid
- WPC (Wood-Plastic-Composite), Reysta ja bambus

### Omadused



- Vetthülgav.
- Õli, rasva ja mustust tõrjuv
- Lihtne töödelda.
- Värvitu: värvi värskendamiseks
- Pruun ja hall: algse värvitooni püsivaks intensiivistamiseks
- Järeltöödeldav ilma lihvimiseta.

### Toote andmed



|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Tihedus                                     | Ca. 0,80 g/cm <sup>3</sup> |
| Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures | Ca. 17 s                   |
| Sideaine                                    | alküüdvaik                 |
| Lõhn                                        | Lahusti lõhnaga            |

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

#### Zertifikaat

➤ DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

#### Võimalikud süsteemitooted

➤ Holz-Tiefenreiniger (2640)  
➤ Grünbelag-Entferner\* (0676)

#### Töö ettevalmistamine

##### ■ Nõuded aluspinnale

Materjal juba kahjustunud pindade töötlemiseks.  
Aluspind peab olema kuiv, rasva-, vaha-, mustuse- ja tolmuvaba.

##### ■ Ettevalmistamine

Töödelge WPC pinda vajaduse korral eelnevalt Holz-Tiefenreinigeriga.  
Vetikad Grünbelag-Entferner'ga kõrvaldada.  
Töödelge bambust eelnevalt rohekatte eemaldusvahendiga Grünbelag-Entferner\*.

#### Töötlemine



Pintsliga peale kanda.  
Materjal korralikult läbi segada.  
Kandke materjal pinnale lasuuripintsl, laia pintsl või lapiga (puuvill).  
Eemaldage mitteimendunud materjal max 30 minuti möödudes kuiva pintsl või lapiga.  
Vaadelge pinda 4-6 tunni möödudes ja sõltuvalt tulemusest kandke vajaduse korral pinnale teine kiht materjali  
Avatud pakend hästi sulgeda ja võimalikult ruttu ära kasutada.

#### Töötlemisjuhised



Proovipinnal kontrollida aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni antud puidupinnal.  
WPC impregneerimisõli kiht kulub ilmastiku toimele 4–6 kuu jooksul ära. Siis võib pinda ilma eelnevalt lihvimata WPC ipregneerimisõliga järeltöödelda.  
Murenenud kohad tuleb vähemalt kord aastas hooldusõliga üle teha.

##### ■ Kuivamine

Ületöödeldav: ca. 4 - 6 tunni pärast.  
Praktilisel kogemusel põhinev väärtus 20 °C /65% suhtelise õhuniiskuse juures.  
Madalamad temperatuurid, madal õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

##### ■ Lahjendamine

Kasutusvalmis.

#### Töövahendid/puhastamine



Kandke materjal pinnale lasuuripintsl, laia pintsl või lapiga (puuvill).

Töövahendid kohe peale kasutamist puhastada Verdünnung V 101'ga või Verdünnung & Pinselreiniger'ga.  
Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.  
Vahendiga määratud tekstiilid võivad ise süttida, seepärast tuleb need kasta vette ja koguda kokku vett sisaldavasse tulekindlasse mahutisse ning selles utiliseerida.



#### Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 5 aastat.



#### Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, kadustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimisel ja ökoloogia kohta leiate kehtivast ohutuskaardist.

#### Gis-kood

Ö60

#### Utiliseerimisjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele. Täielikult tühjad pakendid tagastada jäätmekäitlussüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Mitte valada kanalisatsiooni.

#### Biotiidide määrus

\* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

#### Deklaratsioon vastavalt VdL-RL 01

Tootegrupp: puidulasuur  
Koostis: taimeõli, alküüdvaigud, Dammar (looduslik vaik), raudoksiidpigmentid, orgaaniliste pigmentid, vahade, alifaatikaadid, testbensiin, kuivatusained, naha kuivatusained.

#### VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU: max. 700 g/l (2010)  
See toode sisaldab < 700 g/l VOC

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksiku juhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.